



CARATTERISTICHE

Tubo flessibile a struttura appiattibile che offre i seguenti vantaggi: leggerezza (a pari diametro peso inferiore del 50% dei comuni tubi). Minimo ingombro (ingombri ridotti che facilitano l'immagazzinaggio, il trasporto e l'utilizzo). Temperatura d'impiego: -10° C +60° C.

Specifications: using advanced technology this layflat hose provides the benefit of high performance with lightness in weight, when compared with same sizes of spiral PVC delivery hoses and rubber discharge hoses. Additionally it is easier to store, to handle and to transport. Temperature range: -10° C +60° C.

Manguera flexible de estructura plana que ofrece grandes ventajas: ligereza (a igualdad de diámetros representa un 50% menos en peso respecto a las mangueras comunes). Mínimo volumen (reducido volumen en el almacenamiento, el transporte y la utilización). Temperatura de trabajo: -10°C + 60°C.

Caractéristiques: tuyau plat, léger (50% inférieur aux tuyaux habituellement utilisés). Encombrement minimum (facilité de stockage, de transport et d'emploi). Température d'emploi: -10° C +60° C.

USO


Mandata a pressione di liquidi in genere. In agricoltura per irrigazione. Edilizia, cantieristica, miniere e industrie. Rifornimenti idrici, di navi, cisterne ecc.

Use: flexible hose for delivery of liquids under pressure. Agricultural irrigation, construction and shipbuilding industries, mining and industry in general. Particularly suitable for water supply to ships, tankers and tank trucks.

Impulsión a presión de líquidos en general: Empleo en agricultura para riego. Obras públicas, construcción, minería e industria. Suministros de agua para, naves, cisternas, etc.

Emplois: refoulement sous pression d'eaux et de liquides en général. Agriculture, irrigation, chantiers navals, bâtiment, travaux publics, mines, pompes submersibles. Ravitaillement des navires en eaux, cisternes etc.

STRUTTURA



Diametri calibrati e struttura particolarmente resistente all'allungamento. Appiattibile senza punti di congiunzione. Massima adesione tra strato esterno e sottostrato.

Structure: smooth and seamless black inner surface, particularly resistant to elongation, smooth cover. Very high adhesion between inner and outer layers. Highly resistant to abrasion and ageing.

Diámetros calibrados y estructura particularmente resistente al alargamiento. Aplanable sin puntos de unión. Máxima adhesión y resistencia mecánica entre el estrato interior y recubrimiento.

Structure: diamètres calibrés avec une structure particulièrement résistant à l'allongement, aplatissable et facilement enroulable sans point de jonction.

Parfaite adhérence entre la robe intérieure et extérieure.

JAMAICA H ARANCIO PESANTE



Ø int. I.D. Ø int. Ø int. mm.	Ø int. I.D. Ø int. Ø int. inc.	peso weight Peso poids gr./mtr.	press. esercizio working pressure Presión trab. pression service bar a 20° C	press. scoppio bursting press. Presión reven. pression éclat. bar	resistenza*** resistance*** Resis. a la tracción*** resistance*** 'A' Kg. 'B'		lung. rotoli coil length Long. rollos long. cour. mtr.
51	2	600	12	36	780	1800	100
63	2 1/2	840	12	36	950	2200	100
76	3	960	12	36	1100	2600	100
90	3 1/2	1150	10	30	1300	3000	100
102	4	1400	10	30	1500	3500	100

*** - 'A' = Resistenza esercizio - Working pull resistance - Resistencia a la tracción de trabajo - Resistance service à la traction
 'B' = Carico rottura - Breaking pull resistance - Límite a la rotura por tracción - Resistance rupture à la traction

Ø int. I.D. Ø int. Ø int. mm.	Ø int. I.D. Ø int. Ø int. inc.	peso weight Peso poids gr./mtr.	press. esercizio working pressure Presión trab. pression service bar a 20° C	press. scoppio bursting pressure Presión reven. pression éclat. bar	lung. rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr.
20		150	10	30	50/100
25	1	190	10	30	50/100
30		220	10	30	50/100
32	1 1/4	240	10	30	50/100
35		290	10	30	50/100
38	1 1/2	300	10	30	50/100
40		320	10	30	50/100
45	1 3/4	360	10	30	50/100
51	2	410	10	30	50/100
60		550	8	24	50/100
63	2 1/2	570	8	24	50/100
70		650	8	24	50/100
76	3	700	8	24	50/100
80		750	8	24	50/100
90	3 1/2	860	8	24	50/100
102	4	1000	8	24	50/100
110		1150	8	24	50/100
127	5	1350	6	18	50/100
152	6	1600	4	12	50/100
204	8	2400	3	9	50

JAMAICA M BLU MEDIO



Ø int. I.D. Ø int. Ø int. mm.	Ø int. I.D. Ø int. Ø int. inc.	peso weight Peso poids gr./mtr.	press. esercizio working pressure Presión trab. pression service bar a 20° C	press. scoppio bursting pressure Presión reven. pression éclat. bar	lung. rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr.
20		135	8,5	25,5	50/100
25	1	155	8,5	25,5	50/100
32	1 1/4	210	8,5	25,5	50/100
35		220	8,5	25,5	50/100
38	1 1/2	240	8,5	25,5	50/100
40		250	8,5	25,5	50/100
45	1 3/4	280	6,5	19,5	50/100
51	2	300	6,5	19,5	50/100
60		360	6,5	19,5	50/100
63	2 1/2	420	6,5	19,5	50/100
70		450	5,5	16,5	50/100
76	3	520	5,5	16,5	50/100
80		580	5,5	16,5	50/100
90	3 1/2	660	5,5	16,5	50/100
102	4	720	5,5	16,5	50/100
110		780	5,5	16,5	50/100
127	5	1130	3	9	50/100
152	6	1350	3	9	50/100
204	8	2000	2,5	7	50

JAMAICA L AZZURRO LEGGERO



Ø int. I.D. Ø int. Ø int. mm.	Ø int. I.D. Ø int. Ø int. inc.	peso weight Peso poids gr./mtr.	press. esercizio working pressure Presión trab. pression service bar a 20° C	press. scoppio bursting pressure Presión reven. pression éclat. bar	lung. rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr.
38	1 1/2	175	2,5	7,5	100
40		180	2,5	7,5	100
51	2	270	2,5	7,5	100
60		300	2	6	100
63	2 1/2	310	2	6	100
76	3	380	2	6	100
80		390	1,5	4,5	100
102	4	500	1,5	4,5	100

JAMAICA S GRIGIO

